



Diamond Candy

Produktinformation


Dreischicht-Basislacksystem mit Candyeffekt für die exklusive Lackierung von PKW und Motorrädern. Das Produkt setzt sich zusammen aus einem sehr gut deckenden und sehr grob pigmentierten Vorlack (Silber) und einer Candy-Lasur. Die Überlackierung mit STARCLEAR SC 420 PREMIUM schützt vor UV-Belastung und ergibt eine witterungsbeständige, hochglänzende Decklackierung. Wir empfehlen dringend für eine optimale Haftung die Zugabe von 5% Isocyanat (Härter LS) in den Vorlack!


Farbtöne (Lasuren): **Red Blue** **Orange Brown** **Green Black to Red*** **Gold Pink** **Black Deep Red to Black**

Mischungsverhältnis: Vorlack Lasur 2:1 mit STARPAINT BC-Verdünnung spritzfertig (ggf. 10 – 20 % BC-Verdünnung begeben) 

Spritzviskosität 20°C: 18 – 22 s 4 mm DIN 

Spritzgänge: 2 (- 3)
Schichtstärke: 15 – 20 µm (Trockenfilm)
Ergiebigkeit: 10 – 12 m² / l (20 µm) 

Spritzdruck: 2,5 – 3,0 bar (Düsendruck 0,7 bar)
Spritzdüse: 1,3 mm 

Ablüfzeit: 5 – 10 Minuten zwischen den Spritzgängen. 

Trocknung: - 

VOC-Gesetzgebung: VOC in g/l: 2004/42/IIIB(e)/ EU-Grenzwert für das Produkt 840. Dieses Produkt enthält 768.

Allgemeine Hinweise

Verarbeitungsbedingungen, ab +10°C und bis zu 75% relativer Luftfeuchtigkeit.

Nicht direkt auf Thermoplastischer Altlackierung anwendbar.

Der Schichtstärkenaufbau der Lasur beeinflusst maßgeblich den Farbton.

Bei Fahrzeuglackierung beachten, dass idealerweise die Teile in montiertem Zustand lackiert werden, um Abweichungen in der Farbtiefe zu vermeiden. Hinweise zur Vorlackierung beachten.

* NAC BLACK TO RED: Wir empfehlen 2 geschlossene Spritzgänge + Ausnebelgang

Kennzeichnung
STARPAINT BC
STARPAINT BC-Verdünnung

VbF
entfällt
All

Gefahststoffverordnung
entzündlich
entzündlich, Xn

www.starpaint.eu
info@starpaint.eu
00 49 (0) 9321 – 927 983