



# New American Candy

## Produktinformation

Dreischicht-Basislacksystem mit Candyeffekt für die exklusive Lackierung von PKW und Motorrädern. Das Produkt setzt sich zusammen aus einem sehr gut deckenden und sehr grob pigmentierten Vorlack (Silber) und einer Candy-Lasur. Die Überlackierung mit STARCLEAR SC 420 PREMIUM schützt vor UV-Belastung und ergibt eine witterungsbeständige, hochglänzende Decklackierung. Wir empfehlen dringend für eine optimale Haftung die Zugabe von 5% Isocyanat (Härter LS) in den Vorlack!

Farbtöne (Lasuren):	Red Blue	Orange Brown	Green Black to Red*	Gold Pink	Black Deep Red to Black
Mischungsverhältnis:	Vorlack Lasur	2:1 mit STARPAINT BC-Verdünnung spritzfertig (ggf. 10 – 20 % BC-Verdünnung begeben)			
Spritzviskosität 20°C:	18 – 22 s 4 mm DIN				
Spritzgänge:	2 (- 3)				
Schichtstärke:	15 – 20 µm (Trockenfilm)				
Ergiebigkeit:	10 – 12 m² / l (20 µm)				
Spritzdruck:	2,5 – 3,0 bar (Düsendruck 0,7 bar)				
Spritzdüse:	1,3 mm				
Ablüßzeit:	5 – 10 Minuten zwischen den Spritzgängen.				
Trocknung:	-				
VOC-Gesetzgebung:	VOC in g/l: 2004/42/II B(e) EU-Grenzwert für das Produkt 840. Dieses Produkt enthält 768.				

### Allgemeine Hinweise

Verarbeitungsbedingungen, ab +10°C und bis zu 75% relativer Luftfeuchtigkeit.

Nicht direkt auf Thermoplastischer Altlackierung anwendbar.

**Der Schichtstärkenaufbau der Lasur beeinflusst maßgeblich den Farbton.**

Bei Fahrzeuglackierung beachten, dass idealerweise die Teile in montiertem Zustand lackiert werden, um Abweichungen in der Farbtiefe zu vermeiden. Hinweise zur Vorlackierung beachten.

\* NAC BLACK TO RED: Wir empfehlen 2 geschlossene Spritzgänge + Ausnebelgang

**Kennzeichnung**  
STARPAINT BC  
STARPAINT BC-Verdünnung

VbF  
entfällt  
All

Gefahststoffverordnung  
entzündlich  
entzündlich, Xn

[www.starpaint.eu](http://www.starpaint.eu)  
[info@starpaint.eu](mailto:info@starpaint.eu)  
00 49 (0) 9321 – 927 983

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen mit unseren Produkten. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.