



STARCHROME LLL EVO

Produktinformation

Vierschicht-Lacksystem mit Chrome-Effekt für die exklusive Lackierung von PKW und Motorrädern. Das Produkt setzt sich zusammen aus einem sehr gut deckenden 2K HS ME-Primer (a) (Schwarz), dem Chromlack (b) (StarChrome III EVO) und einem WBC Absperrlack (c) (IsoChrome). Die Überlackierung mit STARCLEAR SC 420 PREMIUM schützt vor UV-Belastung und ergibt eine witterungsbeständige, hochglänzende Decklackierung.

Farbtöne: Chromglanz, spiegelnd

Mischungsverhältnis: ME-Primer (a) 2:1 mit STARPAINT ME-Härter
 StarChrome III EVO (b) ist spritzfertig
 IsoChrome (c) - 20 % mit WBC-Verdünnung



Spritzviskosität 20°C: 18 – 22 s 4 mm DIN (a) / (c)
 14 – 16 s 4 mm DIN (b)



Spritzgänge: 2 (- 3) (a)
 Bis gewünschter Chromglanz erreicht ist*. (b)
 1 (c)

Schichtstärke: 50 - 60 µm (Trockenfilm) (a)
 5 - 7 µm (Trockenfilm) (b)
 15 - 20 µm (Trockenfilm) (c)

Ergiebigkeit: 10 – 14 m² / l (50 m²) (a)
 2 – 8 m² / l (b)
 7 - 9 m² / l (20 µm) (c)



Spritzdruck: 2,5 – 3,0 bar (Düsendruck 0,7 bar) (a) / (c)
 0,5 bar (b)

Spritzdüse: 1,3 mm (a) / (c)
 0,3 – 0,8 mm (b)



Ablüftzeit: 48 Std. (a)
 5 – 10 Minuten zwischen den Spritzgängen. (b) / (c)



Trocknung (a):	staubtrocken	griffest	montagefest
20°C	50 Min.	6 Std.	24 Std.
60°C	15 Min.	30 Min.	nach Abkühlun g

Topfzeit: 5 Std. (20°C)



Allgemeine Hinweise

Verarbeitungsbedingungen, ab +10°C und bis zu 75% r relativer Luftfeuchtigkeit.
 Nicht direkt auf Thermoplastischer Altackierung anwendbar.

*Verarbeitungshinweise beachten.

Kennzeichnung
 STARPAINT WBC-Verdünnung
 STARPAINT IsoChrome
 STARPAINT StarChromelll
 STARPAINT ME- Primer
 STARPAINT ME - Härter

VbF
 entfällt
 entfällt
 entfällt
 entfällt
 A II

Gefahststoffverordnung
 entfällt
 entzündlich
 entzündlich, Xn
 entzündlich
 entzündlich, Xi

www.starpaint.eu
info@starpaint.eu
 00 49 (0) 9321 – 927 983

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen mit unseren Produkten. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.